

# ACRYLGES

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ LAVABILĂ PROFESIONALĂ PENTRU GHIPS CARTON CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE

seria 400

## DESCRIERE

ACRYLGES este o vopsea diluabilă în apă, lavabilă, pentru interioare, adecvată în special pentru finisarea suprafețelor din ghips carton.

Finisajul realizabil se caracterizează printr-o omogenitate estetică ridicată și o retenție scăzută a prafului.

Datorită ușurinței de aplicare, dilatarea bună și tendința redusă de împrăscare, ACRYLGES este adecvat în special aplicării cu rolul de lână.

Datorită performanțelor sale, ACRYLGES este adecvat și pentru intervenții pe ghips și tencuială.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe interior pe:

-Suprafețe din ghips și ghips-carton.

-Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.

-Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.

-Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful 'PREGĂTIREA SUPORTULUI'.

Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă

Clasificare UNI EN 13300:

.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 2

.Strălucire EN ISO 2813: <5, foarte opac

.Acoperire ISO 6504-3: clasa 1 la un consum de 7 mp/l

Caracteristici suplimentare

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,40 - 1,55 kg/l

-Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 19200±4000 cps la 30 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)

-Rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă

-Rezistență la substanțe bazice UNI 10795: rezistent

-Retenția murdăriei UNI 10792:  $\Delta L \leq 3$ , foarte scăzută

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din ghips carton:

- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu STUCCOFACILE 9560019 sau cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Doar în prezența suprafețelor deosebit de fărâmițoase sau de absorbție aplicați fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- În cazul în care se realizează culori intense și vii se recomandă aplicarea unui strat colorat în mod adecvat cu COLORFIS 4760001 fixativ micronizat acoperitor, consultați fișa tehnică respectivă.

- Aplicați ACRYLGES conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe murale în general:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mucegaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Aditivați vopseaua, dacă este necesar, cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu STUCCOFACILE 9560019 sau cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport

- Fixați cu un strat de ATOMO 8840001 fixativ micronizat fără solvent sau cu IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă.

- În cazul în care se realizează culori intense și vii se recomandă aplicarea unui strat colorat în mod adecvat cu COLORFIS 4760001 fixativ micronizat acoperitor, consultați fișa tehnică respectivă.

- Aplicați ACRYLGES conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

\*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: rol din lână sau microfibră, pensulă, pistol și aplicator airless.

- Nr. straturi: 1-2 straturi, în funcție de tipul de intervenție

- Diluție: cu apă.

.Cu rolul: primul strat și straturile ulterioare cu 5-10%

.Cu pensula: primul strat și straturile ulterioare cu 40-45%

- În aplicările cu pistolul și cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea exercitată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 12-16 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportului în cauză.

# ACRYLGES

VOPSEA DILUABILĂ ÎN APĂ LAVABILĂ PROFESIONALĂ PENTRU GHIPS CARTON CU PUTERE MARE DE ACOPERIRE  
seria 400

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie. Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P (doar în nuanțe deschise) și cu coloranții COLORADO seria 548.

ATENȚIE: pentru nuanțele derivate din baza transparentă, recomandăm o diluție maximă de 20% cu apă.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

ACRYLGES conține max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă în apă, cu putere mare de acoperire, pentru suprafețe din ghips carton, ghips, tencuială.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua diluabilă în apă ACRYLGES seria 400 pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*