

ANTICA CALCE PLUS

ÎNVELIȘ DECORATIV MINERAL CU EFECT PENSULAT PENTRU INTERIOR

seria 396

DESCRIERE

ANTICA CALCE PLUS este un înveliș mural pentru interior, pe bază de liant mineral, care permite obținerea unui finisaj decorativ ușor reliefat, bogat nuanțat, caracterizat de clarobscururi care pun în evidență încrucișările trăsăturilor de pensulă, puse în evidență prin șlefuire. Produsul formează un strat cu un grad mare de permeabilitate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din ghips-carton.
- Zugrăveli și învelișuri vechi de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: var stins
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,48 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului: păstoasă
- Permeabilitatea la vaporii de apă UNI EN ISO 7783-2: ridicată, $S_d=0,10$ m pentru o grosime de 0,6 mm.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite și din ghips-carton:

Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar, aceasta trebuie refăcută sau consolidată cu produse specifice.
- În prezența mucegaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 sau cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.
- Eliminați eventualele eflorescențe prezente cu ajutorul unei perii sau prin spălare.
- Eliminați eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera vechi.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului. Găurile, scorjelile, crăpăturile și denivelările pot fi tratate cu TAMSTUCCO 940006 sau TAMSTUCCO POLVERE 9410110
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Doar în prezența suprafețelor deosebit de fărâmicioase aplicați fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Pe suprafețe compacte, puțin absorbante, este posibilă aplicarea unui strat intermediar de MARCOTHERM PRIMER Cod 4740019 în scopul îmbunătățirii întinderii

primului strat de ANTICA CALCE PLUS.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat, după care aplicați ANTICA CALCE PLUS conform modalităților prezentate în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Deoarece uscarea și carbonatarea produsului ANTICA CALCE PLUS, la fel ca în cazul tuturor produselor pe bază de var, sunt puternic influențate de condițiile de temperatură și umiditate, este recomandată aplicarea sa la temperaturi cuprinse între +10°C și +35°C și la o umiditate relativă a mediului de <75%.

- Dacă suportul nu necesită aplicarea unui fixativ, se recomandă totuși umezirea acestuia, pentru a preveni absorbirea apei conținute de liant, în mod excesiv, de către zid.

- Unelte: pensulă, drișcă inox.

- Nr straturi: 2 straturi.

- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10% apă.

Fiind un produs de natură minerală, vâscozitatea produsului ANTICA CALCE PLUS poate crește în timpul stocării; pentru revenirea la vâscozitatea inițială este suficientă agitarea cu un instrument mecanic.

Modalități de aplicare:

- Aplicați produsul nediluat cu pensula, cu mișcări încrucișate, lăsând trăsăturile de pensulă (tușele) în relief.

- După 12 ore, șlefuiți doar suprafața în relief cu drișca sau nivelați cu un strat subțire de ANTICA CALCE PLUS, pentru a uniformiza suprafața șlefuită totodată relieful tușelor.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: 0,4-0,6 kg/mp la 2 straturi și se referă la suprafețe netede și cu grad de absorbție mediu. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-un test preliminar pe suportul respectiv.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

ANTICA CALCE PLUS

ÎNVELIȘ DECORATIV MINERAL CU EFECT PENSULAT PENTRU INTERIOR

seria 396

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. L: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)

ANTICA CALCE PLUS Conține max: 30 g/l VOC

iritant pentru piele. / risc de grave leziuni oculare. /
conservati departe de locurile care pot fi ajunse de copii. /
evitati contactul cu ochii. / în caz de contact cu ochii, spalati
imediat si abundant cu apa si consultati medicul. / folositi
manusi adecvate si protejati-va ochii/fata. / în caz de
înghitire, consultati imediat medicul si aratati-i recipientul sau
eticheta.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE
și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform
normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să
se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru
informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Decorațiune de epocă.

Aplicații pe suprafețe interne pregătite deja ale învelișului
mineral ANTICA CALCE PLUS seria 396, pe bază de var
stins, în cel puțin 2 straturi, conform consumului indicat.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per
mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile
din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor
sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o
răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora,
întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă
recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat
fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă
precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați
Serviciul de Asistență Tehnică.*