

BETONCOVER

PROTECTOR ACRILIC ANTICARBONATARE ANTIALGE PENTRU BETON

seria 433

DESCRIERE

BETONCOVER este o vopsea pentru exterioare pe bază de rășini acrilice în suspensie apoasă, anti alge, cu aspect satinat.

Produsul, marcat CE, este conform cu norma EN 1504-2 care stabilește cerințele caracteristicilor tehnice a produselor pentru repararea și protecția structurilor din beton.

BETONCOVER posedă o rezistență înaltă la agresiunea chimică a suporturilor, la agenții atmosferici și oferă o barieră eficientă anti carbonatare eliminând, sau oricum reducând, problemele datorate coroziunii componentelor metalice ale armăturii.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suporturi din ciment:

Beton, ciment armat și, în general, toate tencuielile pe bază de ciment.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în emulsie apoasă

Caracteristicile tehnice aferente marcajului CE

* Clasificare UNI EN 1504-2: protecție împotriva riscurilor de pătrundere (PI) – finisaj (C) – sistem de certificare de conformitate 4 (date referitoare la beton, pentru o grosime de peliculă uscată de 150 μm).

* Permeabilitate la CO₂ UNI EN 1062-6: Sd>50 m (care poate fi obținută cu o grosime de 135 μm)

* Permeabilitate la abur UNI EN ISO 7783-2: clasă I, Sd<5 m

* Permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: w<0,1 kg/m²h^{0,5}

* Aderența prin tragere directă UNI EN 1542: >1 MPa

Clasificare UNI EN 1062-1: (vopsea pentru exterior)

.strălucire EN ISO 2813: clasa G3 (<10, opac)

.grosime peliculă uscată ISO 3233: clasa E2 (50-100 μm)

.Granulometrie EN ISO 1524: clasa S1 (<100 μm, fină)

.Nivel de transmisie vapori de apă UNI EN ISO 7783-2: clasa V2 (0,14≤Sd<1,4 m, mediu)

.Permeabilitate la apă UNI EN 1062-3: clasa W3 (W≤0,1, scăzută)

.rezistență la fisurări UNI EN 1062-7A: clasa A0 (irelevant)

.Permeabilitate la CO₂ UNI EN 1062-6: clasa C1 (<5 g/m²d, Sd>50 m)

Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,40 ± 0.05 g/ml

- Viscositate UNI 8902: 22400 ± 1400 cps (vâscozimetru rotațional Brookfield la 25 °C)

- Solvent: apă

- Rezistență la spălare UNI 10560: >10000 cicluri, optimă.

- Strălucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac

- Retenția murdăriei UNI 10792: ΔL≤3, foarte scăzută

- Rezistent la mușgai și alge conform normativei UNI EN 15457 și UNI EN 15458

- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din beton:

Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența algelor tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi ridicate de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.

- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticontrație fibroranforsant 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticontrație și anticarbonatare 9490120.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de izolat fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați cel puțin 2 straturi de BETONCOVER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicațiile sub acțiunea directă a soarelui.

- Pentru a nu compromite realizarea optimă a caracteristicilor estetice și performanțelor produsului, se recomandă aplicarea sa în condițiile de mediu menționate și protejarea suprafețelor de ploaie și umiditate timp de aproximativ 48 de ore. În acest fel, se permite o uscare completă a produsului și o polimerizare normală, care are loc în aproximativ 10 zile.

- Pe suprafețele care pot fi udate de ploaie în termen de aproximativ 10 zile pot apărea linii verticale translucide. Acest lucru nu compromite performanța produsului și poate fi eliminat prin spălare cu apă sau în urma precipitațiilor ulterioare.

- Aplicarea pe suprafețe cu eflorescențe saline sau supuse unei umidități crescute nu garantează adeziunea produsului la suport, astfel că este necesară o intervenție preventivă de asanare a zidului cu tencuieli deumidificatoare NEPTUNUS sau cu zugrăveli ulterioare cu sistemul siloxanic NEPTUNUS.

- Protecția finisajelor anti mușgai și anti alge este de tip

BETONCOVER

PROTECTOR ACRILIC ANTICARBONATARE ANTIALGE PENTRU BETON

seria 433

consumabil: eficacitatea și durata în timp sunt puternic condiționate de gravitatea expunerii climatice și ambientale, de tipologia construcției și de alegerea sistemului de aplicare.

- Unelte: pensulă, rol, pistol.
- Nr straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluție: cu maximum 20% apă.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 6-7 mp/l per strat și se referă la suprafețe netede, cu un grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-un test preliminar pe suportul respectiv.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță. În intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, șanțuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. C: vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (pe bază de Apă): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
BETONCOVER Conține max: 40 g/l VOC

Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung pentru mediul acvatic / Nu lăsați la îndemâna copiilor / Nu aruncați deșeurile în rețeaua de canalizare / Utilizați îmbrăcăminte și mănuși adecvate / În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Protectiv acrilic anti carbonatare, anti alge pentru beton clasificat conform UNI EN 1504-2 (PI) protecție împotriva riscurilor de pătrundere - (C) finisaj.

Aplicarea protectorului acrilic cu grad mare de acoperire

pentru ciment BETONCOVER seria 433 pe suprafețe pregătite dinainte, pe bază de copolimer acrilic în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.