

# BETOXAN PRIMER

AMESTEC PASIVANT MONOCOMPONENT PENTRU BARELE DE FIER DIN ARMĂTURĂ

cod 9490125

## DESCRIERE

Produs specific pentru pasivarea barelor de fier din armătură în faza de restaurare a betonului deteriorat.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

BETOXAN PRIMER este destinat barelor de fier din armătura betonului, care trebuie acoperite apoi cu produsele specifice BETOXAN 400 sau BETOXAN 300 și cu masa de șpaclu finală BETOXAN 200.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: hidraulic modificat cu aditivi speciali anticorozivne
- Aspect: pulbere
- Marcajul CE în baza EN 1504-7
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): variabilă, în funcție de condițiile de temperatură și umiditate. Produsul nu poate fi acoperit cu alte straturi mai devreme de 30 de minute.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi feroase:

- Lustruiți prin periere sau sablare.
- Curățați suprafața. Eliminați reziduurile din operațiunea precedentă
- Pe suportul uscat aplicați stratul de BETOXAN PRIMER.
- Acoperiți cu BETOXAN 400 sau 300 după cel puțin 30 minute.

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativă a mediului: <60%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.  
Suport uscat.
- Unelte: pensulă.
- Diluție: 30% cu apă (0,6 l. apă per 2 kg de pulbere).
- Timp de prelucrare: 1 oră
- Preparare: vărsați apa pentru amestec într-un recipient și adăugați produsul în flux regulat, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloșelor. Agitați până obțineți un amestec omogen.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: consumul mediu este de circa 30 gr. per metru linear pe o bară cu un diametru de 15 mm.

## COLORAREA

-----

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C  
Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.  
Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la

temperatura adecvată: 1 an.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei 2004/42/CE.

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Amestec pasivant monocomponent pentru barele de fier din armături.

Aplicați pe suporturi pregătite dinainte, amestec pasivant monocomponent pentru bare de fier din armături BETOXAN PRIMER cod 9490125, pe bază de lianți hidraulici speciali modificați și pasivanți împotriva coroziunii, cu un consum de circa 1,8 kg/mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*