

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE

BIO-TENCUIALĂ DE ASANARE DE FINISARE PE BAZĂ DE VAR NATURAL

cod 9710300

DESCRIERE

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE este specific executării fazei de nivelare finală a sistemului dezumidificator BIOMARC DEUMIDIFICANTE pentru asanarea zidurilor afectate de umiditate și formarea de săruri de potasiu.

Acesta creează un strat caracterizat printr-o permeabilitate extrem de ridicată la vaporii de apă, un caracter hidrofug pronunțat, cu o rezistență mecanică optimă și rezistență la agenții climatici.

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE este o bio-tencuială de finisare [clasificată CS I (EN998-1)] compusă din materii prime pure de origine naturală precum var hidrolic natural NHL, agregate de origine aluvionară, nemăcinate, fără nămol și săruri solubile, rezistente la săruri, agenții atmosferici, îngheț, nefriabile. BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE nu conține nisip carbonatic.

Bio-compatibilitatea totală și și reciclarea în calitate de agregat fac ca BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE să fie specific intervențiilor din bio-edilitate și în restaurarea edificiilor istoric-artistice.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe suprafețe constituite din BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE / BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE.

Nu se aplică pe suporturi din ghips și pe zugrăveli vechi.

Acoperiți cu straturi ulterioare de vopsele siloxanice, pe bază de var sau de silicați.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: var hidrolic natural NHL 3.5 (EN 459-1), bio-nisip (EN 13139).

- Aspect: praf bej-rozaliu

- Dimensiune maximă a agregatelor: 0,6 mm

- Grosime minimă: 3 mm

- Masă volumică amestec EN 1015-6: $1,55 \pm 0,05$ kg/l

- Reacție la foc EN 13501-1: clasa A1

- Rezistență la comprimare EN 1015-11: CS I

- Absorbția apei prin capilaritate EN 1015-18: W0

- Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură și umiditate ale mediului și suportului, în orice caz, produsul nu poate fi acoperit cu straturi ulterioare timp de cel puțin 20 de zile, asigurându-vă că este complet uscat (absența petelor de umiditate).

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi murale:

- Zidul trebuie curățat complet de tencuială.

- Eliminați stratul vechi de tencuială până la aproximativ jumătate de metru în jurul fâșiei de umiditate evidentă.

- Eliminați eventualele părți care se desprind și/sau crustele de sare prin periere sau spălare cu apă, utilizând, de preferință, un aparat de spălare cu apă sub presiune.

- Spălați bine zidul.

- Pe suportul umed, însă uscat superficial, aplicați BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.

- Finisați ulterior suprafața aplicând tencuiala de asanare

BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE și tencuiala de finisare BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

- Pentru a îmbunătăți aderența BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE se recomandă șmirgluirea și umezirea ușoară a tencuielii ce trebuie finisată.

- Evitați aplicarea în caz de vânt puternic, ceață, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în curs de dezghețare.

- Unelte: spatulă din oțel sau mistrie și netezire cu drișca din burete sau plastic.

- Mixtură: cu 27% apă.

- Pregătire: Vărsați 3/4 din cantitatea totală de apă pentru amestec într-un recipient și adăugați produsul în flux regulat, amestecând continuu pentru a evita formarea cocloașelor. Agitați până la obținerea unui amestec omogen și adăugați apa rămasă. Amestecați și amalgamați timp de 2-3 minute, în betonieră sau mixer cu nr. scăzut de rotații, pentru a obține o pastă omogenă, fără cocloașe.

- Nr. straturi: 1. Întindeți produsul încrucișând sensul de aplicare. După întărire, finisați cu drișca din burete sau plastic

- Curățarea instrumentelor: cu apă, imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 1,2 kg/mp per mm di strat aplicat.

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea bej-rozaliu.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, în condiții adecvate de temperatură: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei 2004/42/CE

Iritant pentru ochi, căile respiratorii și piele / A nu se lăsa la îndemâna copiilor / Nu inhalați praful / Evitați contactul cu ochii și pielea / În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul / Utilizați îmbrăcăminte de protecție și mănuși adecvate / În cazul ingerării consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta / Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare. Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE

BIO-TENCUIALĂ DE ASANARE DE FINISARE PE BAZĂ DE VAR NATURAL

cod 9710300

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică un sistem dezumidicator pentru asanarea suprafețelor cu umiditate constituit din BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE [clasificat GP/CS II (EN998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE [clasificat R/CS II (EN998-1)], BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE [clasificat CS I (EN998-1)] pe bază de var hidraulic natural pur, lapili și cenușă vulcanică romană de mare puritate, agregate naturale de origine aluvionară, nemăcinate, fără nămol și săruri solubile.

Consum mediu per mm de strat aplicat: BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE 1,5 Kg/m²; BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE 1,2 Kg/m²; BIOMARC FINITURA DEUMIDIFICANTE 1,2 kg/m².

Furnizare și punere în lucru a materialului € per m².

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.