

BRAVOCASA TINTE COLORANTI

VOPSEA MURALĂ SUPERLAVABILĂ NUANȚE DE BAZĂ PENTRU EXTERIOR

seria 408P

DESCRIERE

BRAVOCASA TINTE COLORANTI este o vopsea diluabilă cu apă superlavabilă pe bază de rășini vinilice în emulsie apoasă rezistentă la alcalinitatea tencuielilor, cu pigmenți rezistenți la lumină și intemperii.

BRAVOCASA TINTE COLORANTI are o bună rezistență la spălare și la frecare, putere de acoperire optimă, este ușor de aplicat și are o putere de dilatare mare.

BRAVOCASA TINTE COLORANTI este adecvat în special pentru protecția și decorarea suprafețelor murale externe și interne, unde este necesar un nivel ridicat de finisare sau de performanță. Este indicat pentru colorarea vopselelor pe bază de apă murale albe sau colorate.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe de beton.
 - Suprafețe de ghips și ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și cu tendințe alcaline, așteptați o perioadă de timp adecvată pentru maturare, în general patru săptămâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer vinil-versatic în dispersie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,3 - 1,6 kg/l (în funcție de culoare)
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 26400 ± 1600 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- rezistență la substanțe bazice UNI 10795: rezistent
- uscarea (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Pentru a împiedica formarea mușcăiului pe zidul respectiv, aditivați vopseaua cu igienizatorul COMBAT 111 cod 4810111 pentru aplicații externe sau cu COMBAT 444 cod 4810444 pentru aplicații interne.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips-carton:

- La interior, nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 940006/9410110. Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.

- Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Pe suprafețele curate și uscate, aplicați:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau din fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat.

La exterior sau la interior, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, aplicați un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați BRAVOCASA TINTE COLORANTI.

Suprafețe din beton:

- Eliminați părțile structurale de ciment cu aderență slabă.

- Barele metalice ale armăturilor care ies la suprafață vor fi periate cu grijă și tratate cu BETOXAN PRIMER 9490125 amestec de pasivare.

- Refaceți părțile lipsă cu nivelatorul BETOXAN 400 sau cu BETOXAN 300 mortar tixotrop anticontrație fibroranforsant 9490140/130; efectuați nivelarea finală cu BETOXAN 200 nivelator anticontrație și anticarbonatare 9490120.

- Pe suprafețe uscate și curate aplicați:

La interior, un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- La exterior sau la interior, în prezența unor vopsele scorojite sau straturi de tempera vechi de grosime mică, aplicați un strat de izolant fixativ mural pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați BRAVOCASA TINTE COLORANTI.

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditate relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitați aplicarea produsului sub acțiunea directă a soarelui.

- După aplicare, suprafețele exterioare trebuie protejate de ploaie și umiditate până la uscarea completă a produsului. Uscarea acestuia are loc în mod normal (la 20 °C) după circa 48 de ore.

- Unelte: pensulă, rol, pistol și aplicator airless.

BRAVOCASA TINTE COLORANTI

VOPSEA MURALĂ SUPERLAVABILĂ NUANȚE DE BAZĂ PENTRU EXTERIOR

seria 408P

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluant: apă.
- Diluizione:
 - . la aplicarea cu pensula, primul strat cu 50%, straturile următoare cu 35%.
 - . la aplicarea cu rolul, cu 20-25%;
 - . la airless, diluția diferă în funcție de aparat și presiunea exercitată.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat. Acest consum se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul este disponibil în nuanțele din catalog și poate fi utilizat pentru colorarea vopselelor pe bază de apă lavabile permeabile și tempera.

Nuanțele derivate din culorile de bază P602 galben crom și P606 roșu semnal au o rezistență redusă la lumină, drept pentru care nu este recomandată utilizarea pentru aplicările la exterior.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

În intervențiile exterioare este recomandată întotdeauna utilizarea materialele de aceeași marcă de la o muchie la alta. În cazul lucrărilor unde, din cazuri de forță majoră, este indispensabilă continuarea cu o nouă marcă pe același perete, nu uniți culorile. Pentru racord, utilizați eventualele întreruperi de continuitate ale suprafeței, plinte, muchii, șanțuri sau altele.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A: vopsele opace pentru pereți și tavane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Cat. C: vopsele pentru pereți externi cu suport mineral (pe bază de apă): 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

BRAVOCASA TINTE COLORANTI Conține max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu

aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă cu apă superlavabilă pentru exterior în nuanțe puternice.

Aplicați pe suprafețe pregătite dinainte vopseaua diluabilă cu apă superlavabilă pentru exterior BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P, pe bază de rășini vinilice în dispersie apoasă, având caracteristici de rezistență la spălare UNI 10560 optimă >5000 cicluri, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.