

CAVENIER

FINISAJ DECORATIV CU EFECT TEXTURAT SIDEFAT PENTRU INTERIOARE

Seria 023

DESCRIERE

CAVENIER este un finisaj decorativ pentru interioare unic în felul său, extrem de simplu de utilizat. Consistența păstoasă deosebită, asociată cu o aplicare foarte ușoară cu spatula, face extrem de facilă și rapidă intervenția decorativă, chiar și în cazul suporturilor neuniforme.

Textura sa este caracterizată de un aspect cristalin și sidefat generat de conglomerate de particule minerale.

Baza de argint permite numeroase variante cromatice, de la tonurile calde ale finisajelor clasice, până la tonurile mai închise pentru îmbinările contemporane.

Diversele efecte decorative, variabile în funcție de tehnica de aplicare, permit personalizări în orice spațiu.

CAVENIER nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Suprafețe din ghips și ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților deschise în paragraful 'Pregătirea suportului'.
Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini acrilice în dispersie apoasă
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,34 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitate: Consistență păstoasă
- Uscare (la 25°C și 65% U.R.): superficială 3 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, în ghips sau ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar, aditivați produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- În cazul în care suportul prezintă neregularități accentuate, tratați găurile, zgârieturile, crăpăturile și depresiunile cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu sigilante adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuiei cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic

pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați CAVENIER conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura ambientală: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a ambientului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Instrumente de lucru: gletieră din inox.

- Nr straturi: 1-2 în funcție de efectul estetic dorit

- Diluare: gata de utilizare

- Modalități de aplicare:

Efecte obținute prin aplicarea unui singur strat

Distribuiți produsul CAVENIER pe un fond uscat cu gletiera din oțel întinzând produsul în mod uniform.

Înainte de uscarea completă, tot cu gletiera, creați rotații în direcții opuse, obținând un aspect cristalin.

Efecte obținute prin aplicarea a două straturi

Distribuiți produsul CAVENIER pe un fond uscat cu gletiera din oțel întinzând produsul în mod uniform.

După uscarea primului strat, aplicați încă un strat și lucrați cu instrumentul adecvat în funcție de efectul dorit.

- Curățarea instrumentelor de lucru se efectuează cu apă, imediat după utilizare..

- Curățarea peretelui: cu apă, după cel puțin 20 de zile.

- Randament indicativ:

Dacă se aplică un strat

6-10 mp/l la lucrare finalizată, în funcție de aspectul dorit, în cazul suprafețelor netede și cu grad mediu de absorbție. Este oportună determinarea randamentului efectiv realizând o probă preliminară pe suportul specific.

Dacă se aplică două straturi

3-4 mp/l la lucrare finalizată, în funcție de aspectul dorit, în cazul suprafețelor netede și cu grad mediu de absorbție. Este oportună determinarea randamentului efectiv realizând o probă preliminară pe suportul specific.

COLORAREA

Produsul este disponibil în nuanța gata de aplicare Argint (0070) utilizabilă și ca bază de colorare.

Culoarea poate fi obținută cu ajutorul Sistemului Colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

CAVENIER

FINISAJ DECORATIV CU EFECT TEXTURAT SIDEFAT PENTRU INTERIOARE

Seria 023

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limita UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/I: vopsele cu efecte decorative (pe bază de apă):
200 g/l (2010)
CAVENIER conține max: 200 g/l COV

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj decorativ efect texturat sidefat pentru interioare.
Aplicați produsul CAVENIER seria 023 pe bază de copolimer acrilic în emulsie apoasă în cel puțin 1-2 straturi în funcție de efectul estetic dorit.
Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.