

# COLOREVIVO

VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ SUPERLAVABILĂ PENTRU INTERIOR – ÎNALT RANDAMENT METRIC ȘI DE ACOPERIRE – USCARE RAPIDĂ

seria 361

## DESCRIERE

COLOREVIVO este o vopsea superlavabilă pe bază de apă, alcătuită din lianți dispersați în soluție apoasă. Realizează finisaje de înalt nivel calitativ, opace și uniforme, permițând reocuparea rapidă a încăperilor zugrăvite. Prezintă caracteristici tehnice de înalt nivel calitativ, punct de alb și putere de mascare optime cu grad înalt de acoperire chiar și în cazul culorilor intense. Permite obținerea unui rezultat curat și precis datorită gradului redus de stropire din timpul aplicării cu trafaletul sau pensula. Inodor, cu conținut redus de compuși organici volatili, și nu conține formaldehidă și plastifianți adăugați, pentru a garanta un nivel înalt de confort în locuință.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
  - Suprafețe din beton.
  - Suprafețe din ghips și ghips carton.
  - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Émissions dans l'air intérieur - Indoor Air Quality (Décret français no 2011-321 du 23 mars 2011): A+

- Natura Liantului: Polimeri sintetici modificați în dispersie apoasă

- Clasificare UNI EN 13300:  
.Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 2  
.Strălucire EN ISO 2813: <5, foarte opacă  
.acoperire ISO 6504-3: clasa 1 la un consum de 7 mp/l

Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,55 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $30000 \pm 3200$  cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minutes; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivati vopseaua cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe

prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolan pigmentat. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.
- Aplicați COLOREVIVO conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

\* (Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativă a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%  
Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: rol din lână sau microfibră, pensulă, aplicator airless.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluant: apă
- Diluție: cu rolul până la 20-25%; cu pensula până la 40-45%.
- În aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.
- Consum indicativ: 10-14 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric și cu coloranții COLORADO seria 548.  
ATENȚIE: pentru nuanțele derivate din baza transparenta, recomandam o diluție maxima de 20% cu apa.  
În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

# COLOREVIVO

VOPSEA PE BAZĂ DE APĂ SUPERLAVABILĂ PENTRU INTERIOR – ÎNALT RANDAMENT METRIC ȘI DE ACOPERIRE – USCARE RAPIDĂ  
seria 361

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C  
Temperatura minimă de depozitare: +5 °C  
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne  
(gloss <25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)  
COLOREVIVO Conține max.: 30 g/l VOC

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea superlavabilă pe bază de apă, opacă și uniformă, inodoră, cu conținut redus de compuși organici volatili, fără plastifianți, cu uscare rapidă.  
Se aplică pe suprafețe pregătite în prealabil, cu vopsea COLOREVIVO seria 361 pe bază de apă și rășini sintetice modificate în dispersie apoasă. Se recomandă aplicarea a cel puțin două mâini utilizând cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.  
Furnizarea și punerea în operă a materialului € .....  
pe mp.

*SAN MARCO GROUP garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*