

COMBAT 6000

VOPSEA LAVABILĂ PE BAZĂ DE APĂ IGIENIZANTĂ ANTI MUCEGAI PENTRU INTERIOARE OPACĂ
UNIFORMIZANTĂ – USCARE RAPIDĂ

seria 350

DESCRIERE

COMBAT 6000 este o vopsea lavabilă pe bază de apă potrivită în special pentru spații supuse unui nivel ridicat de umiditate în aer și predispuse la formarea de mucegaiuri. Tehnologia de formulare inovativă, cu conținut redus de compuși organici volatili (VOC), permite o uscare rapidă, cu reducerea timpului de așteptare pentru a vopsi peste aceasta, și o utilizare rapidă a spațiilor locative.

Ideală pentru intervenții de restaurare în încăperi care au fost contaminate anterior de mucegaiuri:

- Acoperire optimă și luminozitate ridicată
- O bună putere de mascare a imperfecțiunilor suportului
- Realizează finisaje deosebit de opace.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
 - Suprafețe din beton.
 - Suprafețe din ghips și ghips carton.
 - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
 - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu se aplică pe suporturi proaspete și de natură alcalină, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura Liantului: Polimeri sintetici modificați în dispersie apoasă

- Clasificare UNI EN 13300:
- .Rezistență la spălare ISO 11998: clasa 3
- .Strălucire EN ISO 2813: <5, opac
- .acoperire ISO 6504-3: clasa 2 la un consum de 7 mp/l

Caracteristici suplimentare

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,55 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 36000 ± 3200 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Rezistență la spălare UNI 10560: >3000 cicluri, rezistent
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.
- *Eficacitate antimucegai UNI 9805: 0 = nici o dezvoltare
- *Eficacitate fungicidă UNI EN 15457: 0 = nici o dezvoltare
- .Determinarea compușilor organici volatili (VOC) ISO 11890-2:2013: 0,016%
- .Determinarea formaldehidei libere EPA 8315A:1996: 12 mg/kg
- .Clasă de reacție la foc ISO 1716: A1

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mucegaiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelăți neregularitățile suportului și tratați găurile, scorbările, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.

- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau de fixativ micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general, pe suprafețe care se fărâmițează, în prezența unor vopsele deteriorate sau straturi de tempera vechi de grosime mică, utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați COMBAT 6000 conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv - Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Evitați aplicarea sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: rol din lână sau microfibră, pensulă, aplicator airless.

- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

- Diluant: apă

- Diluție: cu rolul primul și al doilea strat până la 15-20%; cu pensula primul strat până la 40-45%, straturile succesive până la 30%.

- În aplicările cu aplicatorul airless diluția diferă în funcție de aparat și de presiunea utilizată.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat. Consumul în cauză se referă la aplicările pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

Produsul mai poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE

COMBAT 6000

VOPSEA LAVABILĂ PE BAZĂ DE APĂ IGIENIZANTĂ ANTI MUCEGAI PENTRU INTERIOARE OPACĂ
UNIFORMIZANTĂ – USCARE RAPIDĂ

seria 350

COLORANȚI seria 408P (doar în nuanțe deschise) și cu coloranții COLORADO seria 548.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de depozitare: +30 °C

Temperatura minimă de depozitare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și plafoane interne (gloss <25@60°) (pe bază de apă): 30 g/l (2010)

COMBAT 6000 Conține max.: 30 g/l VOC

Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren. Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea lavabilă pe bază de apă, anti mucegai, cu uscare rapidă.

Aplicare, pe suprafețe pregătite în prealabil, a vopselei lavabile pe bază de apă COMBAT 6000 seria 350 pe bază de rășini sintetice modificate în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi în cantitățile determinate de absorbția suportului.

Furnizarea și aplicarea materialului € pe mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.