

FUMEX 1 PRIMER

FIXATIV ANTIPATĂ HIDROSOLUBIL INODOR PENTRU INTERIOARE

cod 4460001

DESCRIERE

FUMEX 1 PRIMER este un fixativ alb semiopac, specific pentru tratamentul preventiv al zidurilor pătate de nicotină, cafea, grăsimi alimentare (ulei prăjit), vin, carioca, cerneală, funingine, etc, înaintea vopsirii cu FUMEX 2 FINITURA.

Ușor de întins și cu o uscare rapidă, FUMEX 1 PRIMER este capabil să absoarbă componentele petelor fără ca acestea să mai apară la suprafață.

Datorită utilizării rapide și facile, intervenția cu FUMEX 1 PRIMER/ FUMEX 2 FINITURA este indicată în special pentru zugrăvirea localurilor publice, barurilor, pizzeriilor, etc, în special pe suprafețele cele mai expuse la depunerile de murdărie (ex. în apropierea cafetierei, cuptorului, termosifoanelor, etc.)

Eventuala vopsire ulterioară cu vopsele diluabile în apă nespecifice nu garantează acoperirea completă și eficiența a petelor.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Copolimer din rășini sintetice modificate în dispersie apoasă.
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $1,07 \pm 0,03$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 1250 ± 250 cps la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Aspect: alb semiopac.
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 2 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333.

- Eliminați prin periere sau spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- Nivelați neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare

adecvate.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir; eliminați praful.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de FUMEX 1 PRIMER diluat cu 10-15% apă.

- Aplicați apoi FUMEX 2 FINITURA.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Unelte: pensulă, rol.

- Nr. straturi: 1.

- Diluție: cu 10% apă.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

- Consum indicativ: 18-20 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

- Pentru o eficiență maximă a sistemului se recomandă întotdeauna curățarea suportului (cu apă sau cu peria) pentru eliminarea depunerilor de substanțe care pot limita aderența.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe bază de apă): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

FUMEX 1 Conține max.: 140 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Fixativ hidrosolubil anti-pată inodor.

FUMEX 1 PRIMER

FIXATIV ANTIPATĂ HIDROSOLUBIL INODOR PENTRU INTERIOARE

cod 4460001

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică FUMEX 1 PRIMER cod 4460001, pe bază de rășini sintetice modificate în dispersie apoasă, într-un strat, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.