

# FUMEX 2 FINITURA

VOPSEA ANTIPETE SUPERLAVABILĂ INODORĂ PENTRU INTERIOR

cod 4460229

## DESCRIERE

FUMEX 2 FINITURA este o vopsea diluabilă în apă pentru interioare, cu aspect opac catifelat, formulată special pentru completarea sistemului FUMEX 1 PRIMER/FUMEX 2 FINITURA, indicată pentru vopsirea zidurilor cu pete de: nicotină, cafea, grăsimi alimentare (ulei prăjit), vin, carioca, cerneală, funingine, etc.

Datorită utilizării facile, aderenței optime, rezistenței ridicate la spălare și rapiditatea intervenției, FUMEX 2 FINITURA este indicată în special pentru vopsirea localurilor publice, baruri, pizzerii, etc. Datorită retenției scăzute a murdăriei și efectului eficient anti-pată, FUMEX 2 FINITURA blochează și inhibă apariția petelor pe suprafețele cele mai expuse depunerilor de murdărie (ex. în apropierea cafetierelor, cuptorului, termosifoanelor, etc.).

FUMEX 2 FINITURA realizează finisaje cu o retenție scăzută a murdăriei, putere mare de acoperire, permeabilitate bună, rezistență optimă la spălare, la curățare și dezinfectare, fără emisie de miros.

Eficiența sistemului anti-pată este exercitată prin utilizarea celor două produse în combinație: FUMEX 1 PRIMER pentru pregătirea fondului și FUMEX 2 FINITURA pentru finisaj.

Adecvat pentru aplicarea pe pereți interni până la o înălțime utilă, accesibilă în operațiunile normale de curățenie, ale localurilor din mediul industrial, precum și pentru hoteluri, restaurante, brutării, cantine și alte localuri de acest tip. Dacă este aditivat cu Combat 444 Cod.4810444, produsul este adecvat și pentru aplicări pe plafoane și pereți de înălțime utilă, inaccesibilă în operațiunile normale de curățenie.

FUMEX 2 FINITURA corespunde Decretului Legislativ nr. 155 din 26 mai 1997, care implementează directivele 93/43/CEE și 96/3/CEE privind "practica igienică corectă din sectorul alimentar".

Directiva legislativă nu prevede utilizarea produselor conforme normei UNI 11021:2002 pentru vopsirea mediilor unde sunt stocate/manipulate produse alimentare gata preparate.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
- Suprafețe din beton.
- Suprafețe din ghips și ghips carton.
- Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
- Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.

Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat conform modalităților descrise în paragraful "PREGĂTIREA SUPORTULUI".

Nu aplicați pe suporturi proaspete.

FUMEX 2 FINITURA nu este adecvat pentru vopsirea vaselor mari sau recipientelor destinate substanțelor alimentare lichide (apă, bere, vin, etc).

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer din rășini sintetice modificate în dispersie apoasă.

- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,47 \pm 0,03$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902:  $24000 \pm 4000$  cps 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Strălucire UNI EN ISO 2813: <5, foarte opac
- Rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 minute; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.
- \*Retenția murdăriei UNI 10792: DL=1,50 foarte scăzută
- \*Putere de acoperire UNI ISO 6504-1: 99,68%
- \*Emitere miros: zero
- \*Rezistență la spălare UNI 10560: >5000 cicluri, optimă
- \*Rezistență la agenți speciali de spălare UNI EN ISO 2812-1: nici o schimbare
- \*Rezistență la agenți de dezinfectare UNI EN ISO 2812-1: nici o schimbare
- \*Rezistență la mușcări: 0 = nici o evoluție (cu adăugarea a 1% COMBAT 444 Cod.4810444).
- \*Raport de test nr. 163/L din 18.10.2005 emis de GFC CHIMICA din Ferrara conform Normei UNI 11021:2002.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe tencuite, din ghips și ghips carton:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, refaceți sau consolidați suportul cu produse specifice.
- În prezența mușcării tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Aditivați produsul, dacă este necesar, cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile exfoliate din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO 9400006/9410110. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și petecirile cu glaspapir; eliminați praful.
- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați un strat de FUMEX 1 PRIMER fixativ mural anti-pată hidrosolubil diluat cu 10-15% apă.
- Aplicați FUMEX 2 FINITURA, în straturi aplicate la interval de cel puțin 4 ore (la 25 °C și 65% U.R.), începând întotdeauna aplicarea pe fonduri bine uscate, conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.
- \*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Unelte: pensulă, rol.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluție: pregătit pentru utilizare sau cu maximum 10% apă.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare cu apă.

# FUMEX 2 FINITURA

VOPSEA ANTIPESTE SUPERLAVABILĂ INODORĂ PENTRU INTERIOR

cod 4460229

- Nu aplicați la o umiditate relativă a mediului >80%, la o umiditate a suportului >10% și cu temperaturi ale mediului și/sau suportului mai mici de +5 °C și mai mari de +35 °C.

- Pentru a obține o acoperire maximă a petelor este necesară aplicarea celui de-al doilea strat după uscarea completă a primului strat; temperaturile scăzute și umiditatea ridicată prelungesc considerabil timpii de așteptare pentru o vopsire ulterioară.

- Consum indicativ: 14-16 mp/l per strat. Consumul respectiv se referă la suprafețe netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu o probă preliminară pe suportul în cauză.

## COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie. Produsul poate fi de asemenea colorat cu coloranții COLORADO seria 548 în nuanțe deschise.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate (pe bază de apă): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

FUMEX 2 Conține max.: 140 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Utilizați în locuri bine ventilate. În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea diluabilă în apă anti-pată superlavabilă inodoră, adecvată pentru medii în care sunt fabricate, manipulate, stocate sau consumate produse alimentare pentru uz uman.

Pentru protecție și decorarea pereților până la o înălțime utilă, accesibilă în operațiunile normale de curățenie. Dacă este aditivat cu COMBAT 444 Cod 4810444 este indicat și pentru decorarea și protecția plafoanelor și pereților de o înălțime utilă inaccesibilă în operațiunile normale de curățenie.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua

anti-pată pe bază de apă FUMEX 2 FINITURA, pe bază de rășini sintetice modificate în dispersie apoasă, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*