

GLOBAL SATINATO

VOPSEA ANTIRUGINĂ URETANICĂ LINIA PROFESIONALĂ

seria 225

DESCRIERE

Vopsea sintetică pe bază de rășini alhidice și rășini uretanice alifatică care nu îngălbenesc, cu efect anticoroziv.

GLOBAL SATINATO se caracterizează printr-o optimă dilatare, rezistență la zgârieturi și cu o bună putere anticorozivă, fiind astfel potrivit chiar și la aplicări ca unic produs pe suprafețe metalice.

GLOBAL SATINATO oferă o barieră eficientă împotriva agenților atmosferici; posedă o elevată elasticitate și rezultă potrivit și pentru protecția lemnului, fierului și a altor materiale chiar și în prezența mediilor agresive ca acela marin, montan și industrial.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Suprafețe din lemn noi, vechi sau lăcuite, precum porți, pervazuri, plinte, grinzi, panouri, etc (orice alt produs din lemn care necesită o lăcuire profesională sau de amator)

Suprafețe din fier și aliaje de oțel noi, vechi și lăcuite anterior, precum grilaje, parapete, pervazuri metalice, etc.

Suprafețe zincate, materiale plastic (PVC) sau aliaje ușoare, tratate în mod adecvat.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini alhidice-uretanice
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 0,95-1,35 kg/l. (în funcție de culoare)
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 400-600 cps (vâscozimetru rotațional Rotothinner la 25 °C)
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 25-30 unghi de măsurare 60°
- Uscare (25 °C și 65% U.R.):
.formează o peliculă după 90 min.
.superficială în 5 ore
.poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 16 ore

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderentă și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.

- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.

- Ștergeți de praf suprafața, asigurându-vă că suportul este perfect uscat și aplicați 2 straturi de GLOBAL LUCIDO.

- La exterior, pe suprafețe expuse în medii agresive, se recomandă aplicarea a 2 straturi de antirugină (SATURNO serie 191 sau CROMO K70 serie 194). După cel puțin 16 ore, aplicați 2 straturi de GLOBAL SATINATO.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugină prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugină în

zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.

- Eliminați praful de pe suport.

- Aplicați 2 straturi de GLOBAL SATINATO.

- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.

- Suprafețele sablate până la metal alb trebuie acoperite cu primul strat de antirugină în maximum 8 ore (SATURNO serie 191 sau CROMO K70 serie 194).

- După cel puțin 16 ore, aplicați 2 straturi de GLOBAL SATINATO.

Suprafețe din lemn nou:

- Șmirgluiți pe uscat pentru a elimina fibrele desprinse;

- Curățați suprafața. eliminați reziduurile de la prelucrare și eventualele rășini cu diluantul adecvat;

- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed;

- Pe lemn tânăr și uscat sau pe lemn cu o absorbție excesivă aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE seria 843 și șmirgluiți ușor cu hârtie abrazivă.

- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare ulterior aplicați 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 și șmirgluiți.

- Aplicați apoi GLOBAL SATINATO.

Suprafețe din lemn lăcuit:

- Controlați starea vopselelor vechi, eliminați părțile care se exfoliază și nu aderă bine.

- Nivelăți neregularitățile suportului. Găurile, crăpăturile și defectele pot fi tratate cu TAMSTUCCO 9400006 pentru lemn aflat la interior.

- Șmirgluiți și curățați.

- Pentru a asigura o putere mai mare de acoperire produsului de finisare ulterior aplicați 1-2 straturi de vopsea de fond MARCONOL ORIENTALITE 1450519 și șmirgluiți.

- Aplicați apoi GLOBAL SATINATO.

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.

- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluant.

- Eliminați orice urmă de praf și aplicați fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.

- Lăcuiți cu GLOBAL SATINATO.

Suprafețe din material plastic (PVC):

- Șmirgluiți suprafața pentru a o înăspri ușor.

- Degresați cu diluantul adecvat și curățați suportul.

- Aplicați un strat de fond universal PRIMER 1630307;

- După cel puțin 12 ore, pe suportul perfect curățat și uscat, aplicați 2 straturi de GLOBAL SATINATO. Pe materiale plastice diferite de PVC este indicată verificarea aderenței cu probe practice pe suportul respectiv.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

GLOBAL SATINATO

VOPSEA ANTIRUGINĂ URETANICĂ LINIA PROFESIONALĂ

seria 225

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Unelte: pensulă, rol din lână cu păr scurt, suflat.

- Amestecați cu grijă produsul înainte de diluare.

- Diluant: Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011.

- Diluare: cu pensula/rolul, 3-5%; suflat, 10%.

- Nr. straturi: 2

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 sau Dil. Sintetico 5210011 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 6-7 mp/l a 2 straturi, corespunzând unei pelicule uscate de 50 microni grosime.

mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

COLORAREA

Produsul este furnizat în culorile din paletar și poate fi colorat cu Sistemul Colorimetric Marcromie.

În cazul utilizării unor mărci diferite de produs colorat sau completării unei lucrări cu un produs realizat cu colorimetrul se recomandă amestecarea diferitelor produse în scopul evitării unor diferențe ușoare de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. I: vopsele monocomponente cu performanțe ridicate

(pe bază de solvent): 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)

GLOBAL SATINATO Conține max.: 500 g/l VOC

Inflamabil. / nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic. / a nu se lăsa la îndemâna copiilor. / nu respirați vaporii / utilizați doar în locuri bine ventilate. / în caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta. / Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare. Conține: 2-butanonoxim, săruri de cobalt din acizi grași - Poate provoca o reacție alergică.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea lucioasă antirugină, uretanică pentru exterior-interior.

Aplicări, pe suprafețe deja pregătite, de vopsea sintetică pentru exterior/interior GLOBAL SATINATO seria 225, pe bază de rășini alhidice-uretanice, cu efect anticoroziv, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it