

# ITALA

VOPSEA MURALA SUPERLAVABILA PENTRU INTERIOARE

seria H40

## DESCRIERE

ITALA este o superlavabila pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, permeabil la vaporii de apa, cu o putere de acoperire ridicata si o putere mare de mascare a imperfecțiunilor suportului.

ITALA este un produs foarte ușor de aplicat, potrivit pentru aplicarea cu rolul având o buna dilatare si efect antistropire.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

- Tencuieli noi și vechi pe bază de lianți hidraulici.
  - Suprafețe de beton.
  - Suprafețe de ghips și ghips carton.
  - Zugrăveli vechi și învelișuri de natură organică sau minerală, uscate, compacte, absorbante și coezive.
  - Conglomerate minerale de diferite tipuri, absorbante.
- Suprafețele vor fi pregătite în mod adecvat, conform modalităților menționate la paragraful 'Pregătirea suportului'.

Nu se aplică pe suporturi proaspăt tratate și cu tendințe alcaline, așteptați un timp adecvat de maturare, în general patru săptămâni.

## CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă
- Masă volumică UNI EN ISO 2811-1:  $1,60 \pm 0,05$  kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 32000 cps  $\pm$  2400 la 25 °C (vâscozimetru rotațional Brookfield)
- Rezistența la spălare UNI 10560: 5000 cicluri, rezistent
- Strălucire UNI EN ISO 2813: 5-10, opac
- rezistență la substanțe baze UNI 10795: rezistent
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 30 min.; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 4 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe murale:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și maturat. Dacă este necesar, suportul va fi refăcut sau consolidat cu produse specifice.
- În prezența mușcăiului, tratați suprafața cu detergentul COMBAT 222 cod 4810222 și cu asanatorul COMBAT 333 cod 4810333. Dacă este necesar aditivati produsul cu igienizatorul COMBAT 444 cod 4810444.
- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente și părțile decojite din zugrăvelile vechi. Eliminați complet eventualele straturi desprinse de zugrăveli în var sau tempera.
- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.
- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările cu TAMSTUCCO. Sigilați fisurile cu produse de sigilare adecvate.
- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapir.
- Efectuați eventualele finisaje ale tencuielii cu RASAMIX 9440160 sau cu BETOMARC 9450150 sau cu RASOMARC 9500150, conform tipului de suport.
- Fixați cu un strat de IDROFIS 4700006 fixativ mural acrilic pe bază de apă sau cu fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001. Pe ghips carton aplicați

izolantul specific PREPARA 4710019 izolant pigmentat. În general, pe suprafețe foarte fărâmicioase, în prezența straturilor subțiri de tempera vechi sau de zugrăveli deteriorate, utilizați izolantul pe bază de solvent ISOMARC 4410111 sau fixativul micronizat fără solvent ATOMO 8840001.

- Aplicați ITALA conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

\*(Diluțiile izolantului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:  
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea relativă a mediului: <75%  
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C  
Umiditatea suportului: <10%
- Unelte: pensulă, rol, pistol și aplicator airless.
- Nr straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluție: în cazul aplicării cu pensula, cu 35-40% apă; la aplicarea cu rolul, cu 10-20% apă.
- În aplicările cu aplicatorul airless, diluția diferă în funcție de instrument și presiunea utilizată.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.
- Consum indicativ: 9-12 mp/l per strat și se referă la aplicațiile pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv cu un test preliminar pe suportul în cauză.

## COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie. Produsul poate fi colorat cu BRAVOCASA TINTE COLORANTI seria 408P și coloranții COLORADO seria 548.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C  
Temperatura minimă de conservare: +5 °C  
A se păstra în locuri ferite de umiditate.  
Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/a: vopsele opace pentru pereți și tavane interne (gloss <25@60°) (pe bază de Apă): 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)  
ITALA Conține max: 30 g/l VOC

Produsul nu necesită etichetarea în conformitate cu normativele legislației în vigoare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lasați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. În caz de

# ITALA

VOPSEA MURALA SUPERLAVABILA PENTRU INTERIOARE

seria H40

Înghițire, consultați imediat medicul, prezentând recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ.  
Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea murala superlavabila pentru interioare.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică vopseaua diluabilă cu apă superlavabilă pentru interior ITALA seria H40, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă și incluziuni minerale, cu caracteristici de lavabilitate conform Normei UNI 10560 de 5000 cicluri, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.  
Furnizare și punere în lucru a materialului £ ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*