

MARCONOL ORIENTALITE

VOPSEA OPACĂ DE FOND PENTRU LEMN

seria 145

DESCRIERE

MARCONOL ORIENTALITE este o vopsea de fond pentru lemn, pe bază de rășini alchidice modificate, ce poate fi utilizată în toate cazurile în care se dorește sporirea puterii de acoperire și uniformizare a produsului de finisare, asigurând vopselei o putere mai mare de umplere.

Pentru a corespunde cât mai bine acestui scop, produsul se caracterizează printr-o putere de acoperire optimă, este ușor de aplicat, cu o bună dilatare. Pelicula uscată poate fi ușor șmirgluită pentru a oferi produsului de finisare un ancoraj solid.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la interior și la exterior pe:

-Suprafețe din lemn nou sau deja lăcuite ca fond pentru finisaje sintetice sau diluabile în apă.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășini alchidice modificate
- Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,50±0,05 kg/l.
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 5800 ± 300 cps (vâscozimetru rotațional Rotothinner la 25 °C)
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 16 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja .
- Eliminați eventualele rășini prezente cu ajutorul produsului Dil. Nitro 5170076.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Aplicați pe suportul curat și uscat 2 straturi de fond MARCONOL ORIENTALITE.
- Completați lăcuirea cu un email diluabil în apă sau alchidic sau pe bază de solvent.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de diluare.
- Diluție: produsul este gata de utilizare.
- Aplicarea prin pulverizare se poate efectua exclusiv în cadrul activităților care îndeplinesc cerințele necesare autorizării vizavi de emisiile în atmosferă (articolele 267 și următoarele din Decretul Legislativ nr. 152/2006), cu diluarea în prealabil la 10% cu Acquaragia 5200010.
- Nr. straturi: 2 sau mai multe, în funcție de condiția

suportului, efectul dorit și condițiile de expunere.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010 sau cu Dil. Sintetico 5210011 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 4-6 mp/l la 2 straturi pe suporturi cu grad mediu de absorbție.

COLORAREA

Culoarea poate fi obținută prin intermediul Sistemului Colorimetric Marcromie.

În cazul utilizării unor mărci diferite este recomandată amestecarea diferitelor produse pentru a evita diferențele mici de nuanță.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/g: fond (pe bază de solvent): 450 g/l (2007) / 350 g/l (2010)

MARCONOL ORIENTALITE Conține max.: 350 g/l VOC

Inflamabil. / nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic. / a nu se lăsa la îndemâna copiilor. / nu respirați vaporii / utilizați îmbrăcăminte de protecție și mănuși adecvate. / utilizați doar în locuri bine ventilate. / în caz de înghițire, consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta. / Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare.

Conține: 2-butanonoxim, săruri de cobalt din acizi grași
Poate provoca o reacție alergică.

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare
Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Vopsea opacă de fond.

Pe fonduri pregătite dinainte se aplică vopseaua opacă de fond MARCONOL ORIENTALITE seria 145, pe bază de rășini alchidice modificate, adecvată pentru uniformizarea și mascarea neregularităților suportului, în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

MARCONOL ORIENTALITE

VOPSEA OPACĂ DE FOND PENTRU LEMN

seria 145

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.