

MARCONOL SUPERMARE

LAC TRANSPARENT POLIURETANIC MONOCOMPONENT LUCIOS SAU SATINAT PENTRU EXTERIOR

cod 8480819/638

DESCRIERE

MARCONOL SUPERMARE este un lac transparent, pe bază de solvent, pentru lemn, care permite obținerea unor finisaje lucioase sau satinat.

Liantul, conceput pe baza unei rășini alchidice uretanice, permite utilizarea produsului chiar și la exterior, în condiții de expunere puternică la agenții atmosferici și în mediul marin.

Produsul se caracterizează printr-o capacitate de acoperire optimă, aplicare ușoară și dilatare bună.

MARCONOL SUPERMARE este disponibil în versiunea lucioasă sau satinată. Este posibilă obținerea niveluri intermediare de strălucire amestecând MARCONOL SUPERMARE lucios cu MARCONOL SUPERMARE satinat.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe lemn nou sau deja lăcuit, la interior sau la exterior, precum lambriuri, mansarde, ferestre, terase, palisade, obloane, etc.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: rășină alchidică cu modificare uretanică
- Solvent: mixtură de hidrocarburi alifatic
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,90 \pm 0,05$ kg/l
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902 la 25 °C:
.8480819 lucios: 270±30 cps
.8480638 satinat: 400±80 cps
- Strălucire UNI EN ISO 2813:
.8480819 lucios: >90, unghi de măsurare de 60°
.8480638 satinat: 45±5, unghi de măsurare de 60°
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă la suprafață în 2 ore; superficială în 6 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 12 ore.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din lemn nou, masiv sau stratificat:

- Șmirgluiți ușor pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu glaspapir stucaturile și eliminați praful.
- Asigurați-vă că lemnul nu este prea umed.
- Pe lemn tânăr și uscat sau cu o absorbție excesivă aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.
- Pe lemn expus la exterior se recomandă întotdeauna pretratarea cu 2 straturi de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.
- Șlefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de MARCONOL SUPERMARE, la interval de cel puțin 12 ore, conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

Suprafețe din lemn lăcuit:

- Șlefuiți pentru a elimina fibrele de lemn ridicate.
- Eliminați eventualele straturi vechi de vopsea care se exfoliază și șlefuiți toate suprafețele vopsite deja.
- Eliminați eventuala rășină utilizând un diluant adecvat.
- Chituiți imperfecțiunile cu ipsos sintetic. Curățați cu

glaspapir stucaturile și eliminați praful.

- Pe zonele degradate sau cu absorbție excesivă aplicați un strat de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.
- Pe lemnul expus la exterior se recomandă întotdeauna pretratarea cu 2 straturi de MARCONOL IMPREGNANTE colorat seria 843.
- Șlefuiți suprafețele, după care aplicați 2 straturi de MARCONOL SUPERMARE, la interval de cel puțin 12 ore, conform modalităților descrise în indicațiile de aplicare.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Umiditatea suportului: <10%
- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.
- Unelte: pensulă, rol.
- Amestecați cu grijă produsul înainte de utilizare.
- La aplicarea cu pensula și rolul, produsul este pregătit pentru utilizare.
- Aplicarea cu pistolul poate fi efectuată doar în cadrul activităților cupuse prevederilor de autorizare a emisiilor în atmosferă (Dir. 2004/42/EC), după o diluare anterioară cu 10% Acquaragia 5200010.
- Nr. straturi: 2 straturi.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Acquaragia 5200010.
- Consum indicativ: 8-9 mp/l la 2 straturi pe lemn cu grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

COLORAREA

Produsul este disponibil în versiunea lucioasă cod 8480819 și satinată cod 8480638.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/e: lacuri și impregnări pentru lemn pentru finisaje interioare/exteroare (pe bază de solvent): 500 g/l (2007) / 400 g/l (2010)
MARCONOL SUPERMARE Conține max.: 400 g/l VOC

Inflamabil

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

MARCONOL SUPERMARE

LAC TRANSPARENT POLIURETANIC MONOCOMPONENT LUCIOS SAU SATINAT PENTRU EXTERIOR

cod 8480819/638

REZUMAT DE CAPITOL

Lac transparent poliuretanic monocomponent pentru interior și exterior.

Pe suprafețe din lemn pregătite dinainte se aplică lacul transparent poliuretanic monocomponent pentru interior și exterior MARCONOL SUPERMARE cod 8480819/638, pe bază de rășini alchidice uretanizate în cel puțin 2 straturi, în cantitățile determinate de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.