

MARCORES

EMAIL CU USCARE RAPIDĂ

seria 260

DESCRIERE

Este un email sintetic lucios pe bază de rășini alchidice modificate cu uscare rapidă, pentru lăcuirea produselor metalice în general, precum rafturi metalice, utilaje, tractoare și remorci agricole, echipamente metalice în general.

Produsul se caracterizează printr-o ținută verticală optimă, putere mare de umplere, strălucire și putere de acoperire.

Película aplicată oferă o barieră eficientă împotriva agenților atmosferici.

Poate fi utilizat exclusiv pentru utilizări nereglementate de decretul legislativ 161/2006.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat la exterior și interior pe obiecte metalice în general.

Exclusiv pentru utilizări nereglementate de D.L. 161/2006

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: Rășini alchidice modificate
- Solvenți: mixtură de hidrocarburi alifatiche
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,30 kg/l (în funcție de culoare)
- Vâscozitatea preparatului UNI 8902: 650 ± 50 cps (vâscozimetru rotațional Rotothinner la 25 °C)
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): formează o peliculă în 20 min.; superficială în 2 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 7 până la 24 de ore, cu emailuri sintetice cu uscare rapidă.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal feros nelăcuit:

- Eliminați eventualele urme de calamină compactă și aderență și orice urmă de rugină prin sablare de tip comercial (Grad SA2) sau efectuați o curățare mecanică sau manuală. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- Ștergeți de praf suprafața, asigurați-vă că suportul este perfect uscat și aplicați 2 straturi de antirugină FENALKYD 1610107.
- În cazul suprafețelor noi care nu prezintă urme de calamină sau rugină este suficientă degresarea suportului cu diluant de spălare.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES conform modalităților indicate.

Suprafețe din metal feros lăcuit anterior:

- Eliminați straturile de vopsele vechi care se exfoliază și rugină prezentă prin curățare mecanică sau manuală, șmirgluiți vopselele vechi bine ancorate de suport pentru a obține o suprafață rugoasă. Pentru a elimina rugină în zonele greu accesibile utilizați convertizorul RUGISTOP 5900100.
- În cazul suprafețelor puternic deteriorate se recomandă eliminarea completă a vopselelor vechi și a ruginii prezente prin sablare de grad SA2 1/2, sau cu decapantul SVERNICIATORE SM10 5610014 și o curățare mecanică sau manuală ulterioară.

- Eliminați praful de pe suport.
- Aplicați 2 straturi de antirugină FENALKYD 1610107 pe suporturi perfect uscate.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES conform modalităților indicate.

Suprafețe zincate din aluminiu sau aliaje ușoare:

- Eliminați eventualele straturi de oxizi prin curățare mecanică sau manuală.
- Degresați în mod acurat cu soluții alcaline adecvate sau cu diluant.
- Eliminați orice urmă de praf și aplicați fondul universal anticoroziv PRIMER cod 1630307 pe suportul perfect uscat.
- Aplicați 2 straturi de MARCORES conform modalităților indicate.

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:
Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Umiditatea relativă a mediului: <75%
Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Suport uscat.
- Unelte: pensulă și pistol.
- Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.
- Diluant: Dil. pentru emailuri rapide 5070712 sau Dil. Nitro Antiabur 5170076.
- Diluție: cu pensula 0-5%; cu pistolul 20-30%.
- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu diluant pentru emailuri rapide 5070712 sau cu Dil. Nitro Antiabur 5170076 imediat după utilizare.
- Consum indicativ: 5-6 mp/l la 2 straturi pe suprafețe netede.

COLORAREA

Produsul poate fi colorat cu ajutorul sistemului colorimetric Marcromie.

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C
Temperatura minimă de conservare: +5 °C
Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

- Nociv - ușor inflamabil
- ușor inflamabil.
- nociv în cazul inhalării și contactului cu pielea.
- iritant pentru piele.
- a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- păstrați departe de flăcări și scânteii – nu fumați.
- nu respirați vaporii
- utilizați îmbrăcăminte de protecție adecvată.
- în caz de înghițire consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- utilizați doar în locuri bine ventilate.

MARCORES

EMAIL CU USCARE RAPIDĂ

seria 260

Conține: xilenă, 2-butanonoxim, săruri de cobalt din acizi grași - Poate provoca o reacție alergică.
Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare.

REZUMAT DE CAPITOL

Email cu uscare rapidă.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică emailul cu uscare rapidă MARCORES seria 260, pe bază de rășini alchidice modificate, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 170 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.