

MARCOTHERM ADESIVO

ADEZIV NIVELATOR SUB FORMĂ DE PRAF, FIBRORANFORSAT, PENTRU SISTEM CAPPOTTO

cod 9570019/0160

DESCRIERE

MARCOTHERM ADESIVO este un adeziv sub formă de praf, pe bază de ciment, agregate minerale selecționate, aditivi specifici și rășini.

MARCOTHERM ADESIVO este un produs specific pentru realizarea sistemelor de izolare termică "a cappotto" MARCOTHERM, ideal atât pentru lipirea panourilor, cât și pentru nivelarea ulterioară.

MARCOTHERM ADESIVO oferă o aderență optimă atât pe fonduri noi, cât și pe învelișuri vechi.

Ușor de aplicat, datorită consistenței sale păstoase, este un produs care permite aplicarea în strat gros fără a crea fisuri în urma contracției.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi aplicat pe:

Pereți tencuiți, cărămidă, beton și suprafețe cu învelișuri vechi.

Specific pentru lipirea panourilor izolante MARCOTHERM ISOLANTE și pentru nivelarea ulterioară cu înglobarea produsului MARCOTHERM RETE.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: ciment și rășini sintetice

- Greutate specifică a mortarului pregătit pentru utilizare: 1,6 c.a. Kg/l

- Aspect: praf alb sau gri

- Dimensiune maximă a agregatelor: 0,75 mm

- Pot-life: 4 h la 20 °C

- Uscarea depinde foarte mult de condițiile de temperatură și umiditate ale mediului și suportului. În orice caz, produsul nu poate fi vopsit mai devreme de 10 zile, după verificarea uscării complete a acestuia (absența petelor de umiditate).

- Pentru informații ulterioare consultați certificatul "Benestare Tecnico Europeo" ETA 07/0015.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Sistem cappotto MARCOTHERM:

- Controlați starea de conservare a suportului. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar, refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- Eliminați prin periere sau prin spălare cu apă sub presiune eventualele eflorescențe prezente;

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu COMBAT 222 detergent 4810222 și cu COMBAT 333 asanator 4810333.

- Pe suprafețe deosebit de fărâmicioase, din cărămidă, tencială sau beton, aplicați un strat de ATOMO diluat în mod adecvat.

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și aplicați MARCOTHERM ADESIVO pentru lipirea panourilor din polistiren.

- Pe pereții tencuiți sau din beton planari distribuiți adezivul pe toată suprafața panoului, lăsând o fâșie de circa 2 cm pe marginea panoului.

- Pe pereți neregulați (ex: cărămidă netencuită) adezivul trebuie aplicat în puncte pe panou, acoperind o suprafață de 40- 50%.

- Continuați cu fixarea eventuală a panourilor cu

MARCOTHERM TASSELLI.

- Pe panourilor fixate perfect aplicați o masă de șpaclu MARCOTHERM ADESIVO în care încorporați MARCOTHERM RETE creând presiune cu ajutorul spatulei de oțel.

- După circa 24 ore, acoperiți cu un al doilea strat de MARCOTHERM ADESIVO pentru a obține o suprafață netedă și adecvată pentru a fi tratată cu produsul de finisare protectoare.

- Fixați cu fixativul diluabil în apă cu putere de acoperire MARCOTHERM PRIMER 4740019.

- Aplicați sistemul de vopsire cu produse de finisare din linia MARCOTHERM.

*(Diluțiile izolanului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv – Consultați fișa tehnică corespunzătoare).

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

- Evitați aplicarea în caz de vânt puternic, ceață, în plin soare sau pe ploaie.

- Nu aplicați pe suprafețe înghețate sau în fază de dezghețare.

- Pe suprafețe foarte absorbante și în anotimpurile calde se recomandă umezirea suportului înainte de a începe aplicarea produsului.

- Modalități de preparare a amestecului:

Diluție: 6 litri de apă per sac

Amestecați produsul cu apa necesară până la obținerea unui amestec omogen, fără cocoloașe. Aplicați apoi cu mistria, spatula dințată sau drișca din oțel.

- Se aplică în straturi groase de până la 5 mm.

- În timpul prelucrării nu mai adăugați apă pentru a reduce vâscozitatea.

- Curățarea uneltelor trebuie efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Consum indicativ: consum teoretic al produsului sub formă de praf

Lipirea pe întreaga suprafață: 2,5-3,5 kg/ mp

Lipire în puncte: 1,8-2,8 kg/ mp

Masă de șpaclu cu plasă: 4.5-5.5 kg/ mp

COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea albă (9570019) și gri (9570160)

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006

MARCOTHERM ADESIVO

ADEZIV NIVELATOR SUB FORMĂ DE PRAF, FIBRORANFORSAT, PENTRU SISTEM CAPPOTTO

cod 9570019/0160

Provoacă leziuni oculare grave. Provoacă iritarea pielii. Poate provoca iritarea căilor respiratorii. Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; lăsați reziduurile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Adeziv sub formă de praf pentru învelișuri termice tip cappotto

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică adezivul nivelator sub formă de praf MARCOTHERM ADESIVO cod 9570160/0019, pe bază de ciment, aditivi specifici și rășini, atât pentru lipirea panourilor de polistiren de pereți, cât și pentru nivelare cu înglobarea unei plase, în consumul necesar pentru realizarea sistemului de izolare termică.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.