

MARCRYL 33

AGENT DE AGREGARE SUPERFICIALĂ A TENCUIELILOR

cod 0810001

DESCRIERE

MARCRYL 33 este o dispersie apoasă de rășini acrilice caracterizată printr-o rezistență ridicată la substanțe bazice și la agenții atmosferici.

Stabilitatea chimică ridicată explică caracteristicile tehnice excelente ale produsului în sensul:

- rezistenței la ciclurile îngheț/dezghet, la razele UV și la îngălbenire

- stabilității mecanice, flexibilității și elasticității

- stabilității pH-ului

- transparenței

- puterii liante și compatibilității cu agregate și pigmenți.

Efectul izolanț al produsului permite obținerea unor finisaje picturale uniforme chiar și pe suprafețe cu grade diferite de absorbție.

MARCRYL 33 este un produs reversibil.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Poate fi amestecat cu: tencuieli, mortare, ghips, straturi picturale.

Datorită stabilității chimice ridicate, MARCRYL 33 este un produs adecvat în toate sectoarele de restaurare ca:

- agent de agregare superficială a tencuielilor, ghipsurilor și materialelor minerale degradate

- adeziv pentru lipirea tencuielilor parțial desprinse de suport, mediate, prin injecție

- aditiv în mortare pentru ameliorarea performanței mecanice și aderenței la suport

- aditiv în ghips pentru împiedicarea fărâmițarea superficială și pentru îmbunătățirea rezistenței mecanice.

CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: rășini acrilice în dispersie apoasă.

-Aspect: lichid lăptos alb

-Masa volumică: 1.07±0.05 kg/l.

-reziduu uscat: 46 ± 1%

-pH: 9,5

-Temperatura minimă de formare a unei pelicule: +5 °C.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

- suport uscat.

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Diluție:

. La utilizarea ca agent de consolidare, diluția va fi efectuată cu apă, aducând reziduu uscat al produsului la o concentrație variabilă, între 5 și 12%, în funcție de gradul de absorbție al suportului.

. Pentru lipirea tencuielilor, utilizați produsul ca atare sau ușor diluat.

. Ca aditiv pentru mortare, produsul va fi utilizat ca atare.

- Unelte: pensulă moale, pistol.

- Nr. straturi: 1. Dacă este necesar poate fi aplicat în mai multe straturi succesive.

- Consum indicativ: foarte variabil în funcție de utilizare. Se recomandă efectuarea de teste preliminare pe suporturile specifice.

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 1 an

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006.

Produsul nu necesită etichetarea conformă D.L. 65 din 14/03/03 și modificărilor și adaptărilor ulterioare. Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se utiliza în locuri bine ventilate.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă.

În caz de înghițire consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare, în cursurile de apă și pe pământ

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Agent de agregare superficială a tencuielilor pentru sectorul restaurărilor.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică MARCRYL 33, pe bază de rășini acrilice în dispersie apoasă, în cantitățile determinate de modul de utilizare și de gradul de absorbție al suportului.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.