

# MARCOTHERM RETE

Cod. RET01-1160R

Cod. NET55



## DESCRIERE

Rețea de armătură din fibră de sticlă cu tratament anti-alkali, omologată pentru sisteme de izolare termică exterioară de tip "capot".

MARCOTHERM RETE este conformă cerințelor anexei C a ETAG 004 ediția martie 2000.

Culoare: roșie cu logo-ul Marcotherm/San Marco negru și zonă de suprapoziționare evidențiată de culoare neagră.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Lungime (m):  $50 \pm 2\%$

Lățime (m):  $1.1 \pm 1\%$

Grosime țesătură tratată (mm):  $0.43 \pm 8\%$

Lățime ochiuri (cm):  $3.5 \times 4.5 \pm 0.1$  mm

Culoare: roșie cu logo și zonă de suprapoziționare neagră

Greutate țesătură tratată (gr/m<sup>2</sup>):  $\geq 145$

Greutate nominală a țesăturii tratate (gr/m<sup>2</sup>): 155

Rezistență la tracțiune (N/50mm): Urzeală  $\geq 1500$  N

Băteală  $\geq 2000$  N

Procentul de rezistență reziduală la tracțiune după învechire: urzeală și băteală  $\geq 50\%$ .

Alungire pe țesătură ca atare: Urzeală  $\geq 3.15\%$

Băteală  $\geq 3.50\%$

## APLICARE

Întindeți un strat de MARCOTHERM ADESIVO sau MARCOTHERM ADESIVO GG în așa fel încât să acoperiți complet toată suprafața, ajutându-vă, dacă este necesar, de o spatulă dințată. Îngropați rețeaua, presând-o către suprafață cu ajutorul unei spatule, fiind atent să

suprapuneți foliile cu 10 cm. Zona de suprapunere este evidențiată cu două fâșii negre laterale. După îngropare și penetrarea adezivului rețeaua nu mai trebuie să fie vizibilă, în caz contrar mai aplicați adeziv. Ulterior, după uscare, aplicați al doilea strat de MARCOTHERM ADESIVO sau MARCOTHERM ADESIVO GG.

Pentru mai multe detalii vedeți "Manualul de aplicare Marcotherm".

## CONDIȚII DE UTILIZARE

În timpul aplicării, temperatura mediului și suprafețelor nu trebuie să fie mai mică de  $+5^{\circ}\text{C}$ .

## PACHET

Roluri de 55 m<sup>2</sup>.

Număr de roluri per palet: 33, adică 1815 m<sup>2</sup>.

## DEPOZITARE

Temperatura maximă de conservare:  $+50^{\circ}\text{C}$

Temperatura minimă de conservare:  $-10^{\circ}\text{C}$

A se păstra în locuri uscate, ferite de umiditate.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezența anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică +39 041 4569322.*