

NEPTUNUS CONSOLIDANTE

FIXATIV SILOXANIC ANTI-SARE PENTRU TENCUIELI NEPTUNUS

cod 0720230

DESCRIERE

NEPTUNUS CONSOLIDANTE este un produs pe bază de polisiloxani dizolvați în solvent, adecvat pentru impregnarea și consolidarea tencuielilor NEPTUNUS, înaintea vopsirii cu vopselele NEPTUNUS.

NEPTUNUS CONSOLIDANTE se caracterizează printr-o bună penetrare a suportului și reacționează cu compușii minerali, creând o zonă hidrofobă care nu permite absorbția apei și, în consecință, apariția sărurilor și eflorescențelor la suprafața suportului.

Datorită naturii sale chimice, NEPTUNUS CONSOLIDANTE nu modifică permeabilitatea mortarelor dezumidificatoare, având totodată un bun efect de consolidare.

INDICAȚII DE UTILIZARE

NEPTUNUS CONSOLIDANTE este indicat pentru impregnarea hidrofobizantă a nivelărilor cu mortarele dezumidificatoare NEPTUNUS.

Nu poate fi aplicat pe suporturi din ghips sau suprafețe tratate deja cu vopsele sintetice. Nu se recomandă utilizarea sa pe beton și pe suporturi puțin absorbante în general.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Natura liantului: copolimeri siloxanici modificați.
- Solvent: distilați de petrol
- Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: $0,80 \pm 0,04$ kg/l.
- Timp de scurgere UNI EN ISO 2431: $30'' \pm 3''$ Coppa Iso n.3 la 25 °C
- Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): 2 h superficială; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după circa 12 h.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturi de dezumidificat cu sistemul NEPTUNUS:

- Zidul trebuie curățat complet de tencuială.
- În prezența umidității, eliminați stratul vechi de tencuială până la 50 de cm în jurul fâșiei de umiditate evidentă.
- Eliminați eventualele scorojeli și/sau eflorescențe saline prin periere și spălare cu apă, utilizând, de preferat, un aparat de spălare cu apă sub presiune.
- Pe suportul uscat aplicați un strat de NEPTUNUS ANTISALE cod 0700240 conform modalităților descrise în fișa tehnică a produsului.
- Așteptați de ore după care aplicați NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 în 2 faze (conform modalităților descrise în fișa tehnică a produsului):

Faza 1) Execuția șprîțului de fixare:

Amestecați NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE în mixerul mecanic timp de circa 1 minut cu NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO cod 0700250 în procent de 20% (5 litri la un sac de 25 kg). Aplicați amestecul, foarte lichid și omogen, în șprîț pe suprafață, fără a o acoperi complet (acoperiți maximum 60% din suprafața întregă). În această fază consumul mortarului este egal cu circa 7-8 mp la un sac de 25 kg de NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE

Faza 2) Execuția tencuielii difuzive:

- După cel puțin 1 oră de la aplicarea șprîțului de fixare, aplicați NEPTUNUS INTONACO DEUMIDIFICANTE amestecat cu 17-19% apă.

- După 24 de ore de la faza precedentă, umeziți suportul și aplicați NEPTUNUS INTONACO DI FINITURA 9480180.

- După cel puțin 20 de zile aplicați un strat de NEPTUNUS CONSOLIDANTE 0720230 Fixativ anti-sare diluat cu 15-20% diluant sintetic. Pentru fixarea suprafețelor constituie din tencuieli tradiționale utilizați NEPTUNUS PRIMER H 0760230 izolanț siloxanic pentru exterior-interior.*

- Treceți apoi la aplicarea sistemului de finisare cu un produs din linia NEPTUNUS.

*(Diluțiile izolanțului și cantitatea care trebuie aplicată depind de nivelul de absorbție al suportului și sunt determinate prin probe preliminare pe suportul respectiv.)

INDICAȚII PENTRU APLICARE

- Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

- Evitați aplicarea produsului în prezența condensului superficial sau sub acțiunea directă a soarelui.

- Produsul poate fi aplicat cu pensula.

- Diluție cu Diluant Sintetic 5210011: pe tencuieli tradiționale diluați cu 40-50%; pe tencuieli dezumidificante diluați cu 15-20%.

- Protejați (acoperiți) suprafețele din sticlă, ceramică și materiale plastice.

- Curățarea uneltelor va fi efectuată cu Diluant Sintetic 5210011 imediat după utilizare.

- Consum indicativ: 4-4,5 mp/l

COLORAREA

DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

A se păstra în locuri ferite de umiditate.

Stabilitate în recipientele originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 1 an.

INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: primeri fixativi (pe bază de solvent): 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

NEPTUNUS CONSOLIDANTE Conține max.: 750 g/l VOC

Nociv - periculos pentru mediu

- inflamabil.

- toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic.

- nociv: poate afecta plămânilor în caz de înghițire.

- expunerea la vapori poate provoca uscarea și crăparea pielii.

NEPTUNUS CONSOLIDANTE

FIXATIV SILOXANIC ANTI-SARE PENTRU TENCUIELI NEPTUNUS

cod 0720230

- inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și vertij.
- nu păstrați în apropierea alimentelor, mâncare pentru animalelor sau băuturilor.
- nu respirați vaporii.
- Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare.
- în caz de incendiu utilizați extincătoare cu spumă, pulbere chimică sau CO₂ - nu utilizați apă
- utilizați doar în locuri bine ventilate.
- Nu aruncați în mediul înconjurător. Vezi instrucțiunile speciale / fișele informative de siguranță.
- în caz de înghițire nu provocați vomă: consultați imediat medicul, prezentându-i recipientul sau eticheta.
- a nu se lăsa la îndemâna copiilor

Conține:

Naftă (petrolieră) grea hidrodesulfurată

Etichetă de pericolozitate conform directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE și modificărilor și adaptărilor ulterioare

Utilizați produsul conform normelor de igienă și siguranță în vigoare; după utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale.

Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

REZUMAT DE CAPITOL

Primer consolidant siloxanic.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică primerul consolidant siloxanic NEPTUNUS CONSOLIDANTE cod 0720230, pe bază de polimeri siloxanici dizolvați în solvent adecvat pentru impregnarea hidrofobizantă a suprafețelor minerale, cu efect consolidant pe suporturi fărâmicioase.

Furnizare și punere în lucru a materialului € per mp.

COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezenta anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.