

# TRAFFIC

FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZĂ DE APĂ

seria 871

## DESCRIERE

TRAFFIC este un produs de finisare pe bază de rășini epoxidice în emulsie apoasă, conceput special pentru lăcuirea pavimentelor interioare din ciment, unde este necesară o duritate mare și o rezistență ridicată la abraziune.

TRAFFIC este indicat în special pentru pavimentele din clădirile industriale deoarece este capabil să reziste la circulația mijloacelor mecanice precum motostivuitoarele. Produsul este indicat pentru vopsirea pereților în construcțiile industriale unde este necesară o finisare cu rezistență, bune performanțe mecanice și ușor de curățat.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

La interior, poate fi aplicat pe:

- Suprafețe din ciment nou sau deja vopsit.
- Tencuiei din var și ciment.

## CARACTERISTICI TEHNICE

TRAFFIC este un produs bicomponent.

-Compus A 8710019/8710167:

Liant: rășini poliamidice în soluție apoasă

Solvent: apă

-Compus B 8710150:

întăritor: rășină epoxidică

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1:

Compus A=1,49±0,05 kg/l.

Compus B=1,14±0,05 kg/l.

-Aspect: semilucios

-Pot-life: 4 ore la 20 °C

-Uscare (la 25 °C și 65% U.R.): superficială în 8 ore; poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 24 de ore, fără a depăși însă 48 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Pavimente din ciment:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și complet maturat.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă și nu trebuie să aibă tendințe de fărâmițare. În caz contrar, refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- Nivelăți neregularitățile suportului. Găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările pot fi tratate cu produse pe bază de ciment.

- Controlați starea vopselelor precedente. Părțile care nu sunt perfect aderente trebuie eliminate.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii sau prin spălare.

- Pe suportul uscat aplicați TRAFFIC conform indicațiilor descrise.

Suprafețe tencuite:

- Asigurați-vă că suportul are un timp de maturare de cel puțin 28 de zile.

- Controlați starea de conservare. Suprafața trebuie să fie consistentă. În caz contrar refaceți sau consolidați suprafața cu produse specifice.

- Eliminați cu ajutorul unei perii sau prin spălare eventualele eflorescențe prezente .

- În prezența zugrăvelilor vechi eliminați părțile care se exfoliază și nu sunt perfect aderente, în timp ce straturile scorojite de vopsea pe bază de var sau tempera trebuie eliminate complet, spălând suprafața cu apă din abundență și răzuind-o sau utilizând un aparat de spălat cu presiune.

- Nivelăți neregularitățile suportului. Găurile, scorojelile, crăpăturile și denivelările de pe suprafețele interioare pot fi tratate cu BETOMARC 9450150, RASAMIX 9440160 sau cu produse pe bază de ciment.

- Curățați stucaturile și peticirile cu glaspapier.

- Eliminați depunerile de praf, smog și altele cu ajutorul unei perii.

- În prezența mușcăiului tratați suprafața cu COMBAT 222 detergent 4810222 și cu COMBAT 333 asanator 4810333.

- Pe suportul uscat aplicați TRAFFIC conform indicațiilor descrise.

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

-Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umiditatea relativă a mediului: <75%

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umiditatea suportului: <10%

Modalități de aplicare:

Produsul poate fi aplicat cu pensula, rolul și pistolul.

-Prima operațiune de efectuat este amestecarea celor două componente: componentul A (8710019/8710167) + componentul B (8710150) în raport volumetric de 3:1.

-După amestecarea componentelor este posibilă diluarea produsului: pentru primul strat cu 20% apă pentru aplicările cu pensula și rolul; cu 40% apă pentru aplicările cu pistolul; pentru al doilea strat diluați cu 20% apă.

-Nu adăugați apă ulterior pentru a prelungi durata de utilizare (pot-life).

-Amestecați (catalizați) și utilizați câte un pachet (comp. A + comp. B).

-Nr. straturi: se aplică 2 straturi.

-pentru a evita formarea umbrelor, aplicați produsul cu continuitate, evitând rețușarea cu rolul sau cu pensula a suprafețelor vopsite deja atunci când produsul a format deja o peliculă.

-Consumul indicativ: 3,5-4 mp/l la 2 straturi. Consumul respectiv se referă la suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Se recomandă efectuarea unei probe preliminare pe suportul respectiv pentru a determina consumul real.

-Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

- Poate fi acoperit ulterior cu un nou strat din același produs.

-Respectați cu scrupulozitate raportul amestecului.

-Respectați timpii de uscare înainte de a aplica un nou strat.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culoarea componentului A albă 8710019 și gri 8710167 (referire la culoarea S181 din paletarul Global).

# TRAFFIC

FINISAJ EPOXIDIC PENTRU PAVIMENTE DIN CIMENT, BICOMPONENT, PE BAZĂ DE APĂ

seria 871

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Produsul este afectat de îngheț.

Produsul trebuie să fie utilizat de preferință în termen de 2 ani de la data fabricației, depozitat în recipiente originale, nedeschise, și în condiții de temperatură adecvată..

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)

Cat. J: vopsele bicomponente cu performanțe înalte (pe bază de apă): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

TRAFFIC Conține max.: 140 g/l VOC

Conține izoforon-diamină, compuși epoxidici. Vezi instrucțiunile producătorului.

Produs amestecat componenți A + B:

Iritant pentru ochi și piele

Poate provoca sensibilitate în contact cu pielea

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați un medic.

Nu aruncați resturile în rețeaua de canalizare.

Nu inhalați gazele/vaporii/fumul/aerosolii

Evitați contactul cu ochii și pielea

În cazul unei ventilații insuficiente, utilizați un aparat respiratoriu adecvat.

Produsul trebuie transportat, utilizat și stocat conform normelor de igienă și siguranță în vigoare. După utilizare, nu aruncați recipientele în mediul înconjurător, lăsați resturile să se usuce complet și tratați-le ca deșeuri speciale. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

Finisaj epoxidic pentru pavimente, bicomponent, pe bază de apă.

Pe suprafețe pregătite dinainte se aplică finisajul epoxidic bicomponent pe bază de apă TRAFFIC seria 871, pe bază de rășini poliamidice în emulsie apoasă, în cel puțin 2 straturi, cu un consum minim de 140 ml/mp.

Furnizare și punere în lucru a materialului € ..... per mp.

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*