

# UNIMARC HOBBY

EMAILURI ACRILICE HIDRODILUABILE PENTRU DECORAȚIUNI ȘI BRICOLAJ ÎN AMBALAJE MINI

seria 301

## DESCRIERE

UNIMARC HOBBY este un produs hidrodiluabil compus din rășini acrilice în dispersie apoasă și pigment irizat stabil la lumină.

Ideal atât pentru decorare cât și pentru mici retușări de bricolaj (DIY). Rășinile din care este compus îi conferă o rezistență optimă la agenții atmosferici, dilatare și aderență pe diferite tipuri de suport. Ușor de aplicat, gata preparat pentru utilizare, pentru uz general, pe diverse tipuri de suporturi externe și interne. Disponibil în diferite culori.

## INDICAȚII DE UTILIZARE

Se poate aplica pe suporturi în interior și în exterior și anume: lemn, metal, materiale din plastic, tencuială.

Nu intră sub incidența Directivei Legislative 161/2006 (Directiva 2004/42/EC VOC).

Produsul, în ambalaje de 0,750 L aur (0190), argint (0070) și cupru (0160), se încadrează în Decretul Legislativ 161/2006.

## CARACTERISTICI TEHNICE

-Natura liantului: copolimer acrilic în dispersie apoasă

-Solvent: apă

-Masa volumică UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40 kg/l în funcție de culoare.

-Uscare (25 °C și 65% U.R.): la atingere 3 ore, poate fi acoperit cu straturi ulterioare după 6 ore.

## PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafețe din metal:

- Verificați starea suportului.

- În caz de suprafețe noi degresați suportul cu diluantul adecvat. - În prezența de rugină șlefuiți, curățați de praf și aplicați un strat de MARCOTECH AU METAL PRIMER cod. 3320807, sau CROMO K70 cod. 1940407.

- Pe suprafața curată și uscată continuați cu aplicarea UNIMARC HOBBY.

Suprafețe din lemn:

- în prezența de vopseli vechi, îndepărtați părțile exfoliante și care nu aderă bine.

- Nivelati neregularitățile suportului.

- Șlefuiți și curățați.

- Pe suprafețe mai mari aplicați 1-2 straturi de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335.

- Pe suprafața curată, uscată continuați cu aplicarea UNIMARC HOBBY.

ATENȚIE la tratamentul pe lemn bogat în tanin. Pentru a reduce formarea de pete negre aplicați fondul izolanț UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cod. 3080001/0019.

Suprafețe din tencuială:

- Asigurați-vă că suportul este bine uscat și matur.

- În prezența de mucegai

- Îndepărtați eventualele vopseli vechi care nu sunt bine aderente, cum ar fi mucegaiul, eflorescențe saline, straturi mari de vopsea de var sau tempera, depozite de praf.

- Nivelati neregularitățile suportului și tratați găurile,

coșcovirile, crăpăturile și depresiunile cu TAMSTUCCO cod. 9400006/9410110 sau WALLSTUCCO cod. 9100019.

- Executați eventualele neteziri-rasature pe tencuială cu gletul adecvat.

- Fixați suprafața cu fixatorul ATOMO cod. 8840001 sau IDROFIS cod. 4700006.

- Aplicați 1-2 straturi de fond de uniformizare DECORFOND cod. 3880019 la culoare.

- Pe suprafața curată și uscată continuați aplicarea cu UNIMARC HOBBY.

Suprafețe din material din plastic (PVC):

- Șlefuiți suprafața pentru a o înăspri ușor.

- Degresați cu diluantul adecvat.

- Pe suportul curat și uscat aplicați 1-2 straturi de fond UNIMARC FONDO UNIVERSALE seria 335.

- După cel puțin 6 ore continuați cu aplicarea de UNIMARC HOBBY.

Pe materialele din plastic, alte decât cele din PVC, este oportun să verificați aderența cu probe practice pe suportul specific.

## INDICAȚII PENTRU APLICARE

Condiții de mediu și suport:

Temperatura mediului: Min. +8 °C / Max. +35 °C.

Umiditatea relativă a mediului: <75%.

Temperatura suportului: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Support uscat.

-Unelte:

.Pensula pentru ajustari si mici suprafete

.Pentru suprafate medii-mari si pentru a avea o uniformitate majora aplicati cu rola cu par scurt, burete, pistol airless

-Pentru aplicarea cu rola efectuați finisajul aplicand produsul in aceeasi directie.

- Diluiție cu apă:

.În aplicările cu pensula, rola, burete produsul va fi aplicat ca atare sau diluat cu max. 5% apă.

.În aplicările cu pistol airless diluat cu 10-15% apă.

-Nr. straturi: cel puțin 2 straturi.

-Curățarea uneltelor va fi efectuată imediat după utilizare, cu apă.

-Consum indicativ: aproximativ 1 metru patrat utilizand confectia de 0,125 Lt. si aplicand produsul intr-un singur strat.

Pentru suprafete mai mari 12-14 mp/lt. pe strat, pe suporturi netede și cu grad mediu de absorbție. Este indicată determinarea consumului efectiv printr-o probă preliminară pe suportul respectiv.

## COLORAREA

Produsul este disponibil în culorile din catalog.

## DEPOZITAREA

Temperatura maximă de conservare: +30 °C

Temperatura minimă de conservare: +5 °C

Stabilitate în recipiente originale, nedeschise, la temperatura adecvată: 3 ani.

## INDICAȚII DE SIGURANȚĂ

# UNIMARC HOBBY

EMAILURI ACRILICE HIDRODILUABILE PENTRU DECORAȚIUNI ȘI BRICOLAJ ÎN AMBALAJE MINI

seria 301

Ambalaje de 0,150 L: Nu intră sub incidența Directivei 2004/42/EC VOC

Ambalaje de 0,750 L: Valoare limită UE (Dir. 2004/42/EC)  
Cat. A/I: vopsele pentru efecte decorative (pe bază de apă):  
200 g/l (2010)  
UNIMARC HOBBY Conține max: 200 g/l VOC

Produsul nu necesită etichete de identificare a caracterului periculos în conformitate cu normativele în vigoare. Utilizați produsul în conformitate cu Normele de igienă și siguranță; după utilizare nu eliminați recipientele în ambient, lăsați să se usuce bine reziduurile și tratați-le ca deșeuri speciale. Nu păstrați produsul la îndemâna copiilor. În cazul ingerării consultați imediat medicul și arătați-i recipientul sau eticheta. Nu aruncați reziduurile la canalizare, în cursurile de apă și pe teren.  
Pentru informații suplimentare consultați fișa de siguranță.

## REZUMAT DE CAPITOL

- - - - -

*COLORIFICIO SAN MARCO garantează faptul că toate informațiile din fișa prezentă sunt furnizate pe baza experienței și cunoștințelor sale tehnice și științifice. Compania nu își poate asuma totuși nici o răspundere pentru rezultatele obținute după utilizarea acestora, întrucât condițiile de aplicare nu sunt sub controlul său. Vă recomandăm întotdeauna să verificați dacă produsul este adecvat fiecărui caz în parte. Prezentă anulează și înlocuiește orice fișă precedentă. Pentru informații tehnice suplimentare contactați Serviciul de Asistență Tehnică.*